

1K Multi Plastic Primer (aerozol)

LESONAL

Dokumentacja Techniczna


22.09.2010

L2.01.06

Podkłady gruntujące

Opis

Jednoskładnikowy, schnący na powietrzu podkład gruntujący zapewniający odpowiednią przyczepność na elementach wykonanych z tworzyw sztucznych.

Proporcja mieszania:

1K Multi Plastic Primer (aerozol)


Gotowy do użycia



Wstrząsnąć dobrze przed użyciem

Aplikacja:


1 x 1 warstwa



Odległość przy aplikacji: 10-20 cm

Czyszczenie:

Po użyciu odwrócić spray i nacisnąć końcówkę

Czas odparowania:Między warstwami:
nie ma zastosowaniaPokrywalny po:
20 minut w 20°C**Pokrywalny przez:**

Wszystkie podkłady i lakiery nawierzchniowe Lesonal

Ochrona:

Stosuj właściwe środki ochrony osobistej

AkzoNobel Car Refinishes rekomenduje stosowanie masek zasilanych czystym sprężonym powietrzem.

Przeczytaj wszystkie informacje zawarte w Dokumentacji Technicznej - TDS

1K Multi Plastic Primer (aerozol)

LESONAL

Dokumentacja Techniczna

22.09.2010

L2.01.06

Podkłady gruntujące

Opis

Jednoskładnikowy, schnący na powietrzu podkład gruntujący zapewniający odpowiednią przyczepność na elementach wykonanych z tworzyw sztucznych.

Produkt i dodatki: 1K Multi Plastic Primer


Podstawowe surowce: Żywica poliolefinowa

Sposób użycia:

Podłoża: Wszystkie części karoserii z tworzyw sztucznych z wyjątkiem tych, które zostały wykonane z czystego PE (polietylenu).

Przygotowanie powierzchni: Umyć podłoże (bez oryginalnego podkładu) ciepłą wodą i detergentem. Odtłuścić przy pomocy Lesonal Degreaser. Zmatować podłoże przy pomocy Scotch Brite S (Szary), bardzo drobny. Następnie ponownie odtłuścić przy pomocy Lesonal Degreaser i usunąć zanieczyszczenia ściereczką pyłochłonną.

Proporcje mieszania:



Brak, wstrząsnąć dobrze przed użyciem.

Aplikacja:



Należy 1 równą zamkniętą warstwę.

Uwaga: minimalna temperatura aplikacji wynosi 15°C. Pozostawić do odparowania na 20 minut w 20 ° C.

Pokrywalny przez:



Po 20 minutach odparowania w 20°C wszystkie podkłady wypełniające i lakiery nawierzchniowe Lesonal można nakładać bezpośrednio na 1K Multi Plastic Primer.

1K Multi Plastic Primer należy ponownie pokryć do maksymalnie 24 godz. w 20°C. Po przekroczeniu tego czasu, należy zmatować powierzchnię przy pomocy 3M Ultra fine (Szara), odtłuścić i ponownie nałożyć jedną rozlaną warstwę 1K Multi Plastic Primer.

Czyszczenie:



Po użyciu odwrócić spray i naciskać końcówkę przez 2-3 sekundy. Taki zabieg pozwoli oczyścić końcówkę do dalszego użycia.



Stosuj właściwe środki ochrony osobistej

AkzoNobel Car Refinishes rekomenduje stosowanie masek zasilanych czystym sprężonym powietrzem.

1K Multi Plastic Primer (aerazol)

LESONAL

Dokumentacja Techniczna

22.09.2010

L2.01.06

Podkłady gruntujące

Grubość warstwy:	1-4 mikrony
Teoretyczne zużycie materiału:	Przy grubości warstwy 1 mikrona: 11,4 m ² /l
Uwaga:	Praktyczne zużycie materiału zależy od wielu czynników, takich jak: kształt obiektu, chropowatość podłoża, metoda nakładania oraz warunki pracy.
Przechowywanie:	2 lata w 20°C
LZO:	2004/42/Ilb(e)(840)772 Limit według wymagań UE (kategoria produktu: Ilb.e) w postaci gotowej do użycia to 840 g/l LZO. Zawartość LZO dla tego produktu gotowego do użycia wynosi maks. 772 g/l.

AkzoNobel Car Refinishes Polska Sp. z o.o.
02-677 Warszawa ul. Cybernetyki 7b
Tel: +48 22 3210621

TYLKO DO UŻYTKU PROFESJONALNEGO

WAŻNA UWAGA Informacje zawarte w niniejszej karcie charakterystyki nie są wyczerpujące na temat produktu, są zaś oparte na obecnym stanie naszej wiedzy oraz bieżących przepisach: każda osoba stosująca produkt do innych celów niż zalecane w karcie informacji technicznej, bez uprzedniego uzyskania naszej pisemnej zgody na jego inne niż zalecane użytkowanie stosuje go na własną odpowiedzialność i ryzyko. Użytkownik we wszystkich przypadkach jest odpowiedzialny za spełnienie wszystkich czynności, związanych z przestrzeganiem obowiązujących przepisów i postanowień. Należy zawsze przeczytać Kartę Charakterystyki i Kartę Informacji Technicznej dla danego produktu, jeśli taka jest dostępna. Niniejsze dane są zebrane i opracowane na podstawie stanu najlepszej naszej wiedzy (w tej Karcie lub innym dokumencie), ale nie stanowią one gwarancji właściwości produktu, ani specyfikacji jakościowej i nie mogą być podstawą do reklamacji. A zatem wykorzystanie podanych informacji, jak i stosowanie produktu nie jest kontrolowane przez producenta chyba, że istnieją pisemne umowy. W przeciwnym razie producent nie bierze na siebie jakiegokolwiek odpowiedzialności za stan produktu, jego stratę lub zniszczenie podczas jego użytkowania. Wszystkie produkty i specyfikacje techniczne są dostarczane zgodnie z zawartymi umowami i warunkami sprzedaży. Odbiorca zawsze powinien żądać kopii umowy i przejrzeć ją bardzo dokładnie. Informacje zawarte w Karcie Charakterystyki mogą podlegać modyfikacji w świetle zmian w przepisach, stanie wiedzy, doświadczeniu i ciągłej polityki rozwoju. Osoba stosująca produkt jest zobowiązana do wcześniejszego zweryfikowania tej Karty przed jego stosowaniem.

Wspomniane marki produktów w tej Karcie są znakami towarowymi zarejestrowanymi na rzecz AkzoNobel.

Siedziba firmy

AkzoNobel Car Refinishes B.V., PO Box 3 2170 BA Sassenheim, The Netherlands.

www.lesonal.com

www.lesonal.pl

