

2K HS Extra Clear (aerazol)

Dokumentacja Techniczna

08.05.2017

L1.05.06


LESONAL

Lakiery bezbarwne


Opis

Dwukomponentowy, szybko schnący lakier bezbarwny w aerozolu. Do stosowania przy drobnych naprawach. Aktywacja produktu następuje poprzez wciśnięcie czerwonego przycisku znajdującego się na spodzie opakowania.

Przygotowanie



Dobrze wstrząsnąć



Umieścić przycisk na spodzie aerozolu




Aktywować przez wciśnięcie przycisku


Aplikacja



Przed użyciem wstrząsnąć przez co najmniej 2 min.




Odległość 20-30 cm



Nałożyć 2 pojedyncze warstwy

Czas odparowania




5 - 10 minut w 20°C

Po użyciu



Odwrócić aerazol i przedmuchać, aby oczyścić dyszę.

Czas schnięcia



20°C

60°C

7 godzin

30 minut

Ochrona



Stosuj właściwe środki ochrony osobistej

Przeczytaj wszystkie informacje zawarte w Dokumentacji Technicznej

2K HS Extra Clear (aerazol)

Dokumentacja Techniczna

08.05.2017

L1.05.06

LESONAL

Lakiery bezbarwne

Opis

Dwukomponentowy, szybko schnący lakier bezbarwny w aerozolu. Do stosowania przy drobnych naprawach. Aktywacja produktu następuje poprzez wciśnięcie czerwonego przycisku znajdującego się na spodzie opakowania.

Produkt

2K HS Extra Clear (aerazol)

Podstawowe surowce

2K HS Extra Clear - Żyvice akrylowe
Hardener (zawarty w aerozolu) - Poliizocyjaniany

Aktywacja produktu

Wcisnąć czerwony przycisk aktywujący na spodzie opakowania. Przed użyciem wstrząsać minimum przez 2 minuty. Po użyciu odwrócić aerazol i przedmuchać, aby oczyścić dyszę.

Podłoża

Basecoat SB
Basecoat WB
Basecoat WB GT

Aplikacja

Nanieść dwie pojedyncze warstwy. Pozostawić do odparowania na 5-10 min.




Przy naprawie większych powierzchni zaleca się aplikację 2K HS Extra Clear przy pomocy pistoletu natryskowego.

Trwałość

Po zmieszaniu należy zużyć w ciągu 8 godz. w 20°C
(przydatność do użycia zwiększa się w przypadku przechowywania w chłodnym miejscu)

Czasy schnięcia



Pyłosuchość
Utrata przyczepności
Możliwość manipulacji

w 20° C

20 min.
3 godz.
7 godz.

w 60° C

5 min.
20 min.
30 min.

Grubość powłoki

25 – 30 mikronów na warstwę

Przechowywanie

1 rok

LZO

2004/42/IIb(e)(840)623

Limit według wymagań UE (kategoria produktu: IIb.e) w postaci gotowej do użycia maks. 840 g/l LZO.
Zawartość LZO dla tego produktu gotowego do użycia wynosi maks. 623 g/l.

Uwaga

Ten produkt zawiera izocyjaniany. Należy stosować właściwe środki ochrony osobistej dedykowane dla ochrony przed produktami zawierającymi izocyjaniany.

2K HS Extra Clear (aerazol)

Dokumentacja Techniczna

08.05.2017

L1.05.06

LESONAL

Lakiery bezbarwne

AkzoNobel Car Refinishes Polska Sp. z o.o.
The Park Warsaw Budynek B1
ul. Krakowiaków 48; 02-255 Warszawa

TYLKO DO UŻYTKU PROFESJONALNEGO

WAŻNA UWAGA Informacje zawarte w niniejszej karcie charakterystyki nie są wyczerpujące na temat produktu, są zaś oparte na obecnym stanie naszej wiedzy oraz bieżących przepisach: każda osoba stosująca produkt do innych celów niż zalecane w karcie informacji technicznej, bez uprzedniego uzyskania naszej pisemnej zgody na jego inne niż zalecane użytkowanie stosuje go na własną odpowiedzialność i ryzyko. Użytkownik we wszystkich przypadkach jest odpowiedzialny za spełnienie wszystkich czynności, związanych z przestrzeganiem obowiązujących przepisów i postanowień. Należy zawsze przeczytać Kartę Charakterystyki i Kartę Informacji Technicznej dla danego produktu, jeśli taka jest dostępna. Niniejsze dane są zebrane i opracowane na podstawie stanu najlepszej naszej wiedzy (w tej Karcie lub innym dokumencie), ale nie stanowią one gwarancji właściwości produktu, ani specyfikacji jakościowej i nie mogą być podstawą do reklamacji. A zatem wykorzystanie podanych informacji, jak i stosowanie produktu nie jest kontrolowane przez producenta chyba, że istnieją pisemne umowy. W przeciwnym razie producent nie bierze na siebie jakiegokolwiek odpowiedzialności za stan produktu, jego stratę lub zniszczenie podczas jego użytkowania. Wszystkie produkty i specyfikacje techniczne są dostarczane zgodnie z zawartymi umowami i warunkami sprzedaży. Odbiorca zawsze powinien żądać kopii umowy i przejrzeć ją bardzo dokładnie. Informacje zawarte w Karcie Charakterystyki mogą podlegać modyfikacji w świetle zmian w przepisach, stanie wiedzy, doświadczeniu i ciągłej polityki rozwoju. Osoba stosująca produkt jest zobowiązana do wcześniejszego zweryfikowania tej Karty przed jego stosowaniem.

Wspomniane marki produktów w tej Karcie są znakami towarowymi zarejestrowanymi na rzecz AkzoNobel.

Siedziba firmy

AkzoNobel Car Refinishes B.V., PO Box 3 2170 BA Sassenheim, The Netherlands.

www.lesonal.com

www.lesonal.pl

