


Opis


Uniwersalna, dwukomponentowa szpachlówka poliestrowa przeznaczona do wypełniania nierówności powierzchni i wgłębień na karoserii pojazdu. Odpowiednia do podłoży wykonanych ze stali, stali ocynkowanej i aluminium. Łatwa w aplikacji i szlifowaniu.




100 Bodyfiller Universal
2 **BPO Paste**



Czas aplikacji
3-4 minuty w 20°C




15-20 minut w 20°C



Ostatni etap szlifowania szpachlówki P120 - P220



Ostatni etap szlifowania końcówek P320 - P400



Pokrywalny przez podkłady / podkłady wypełniające Lesonal
Z wyjątkiem produktów wodorozcieńczalnych



Stosować właściwe środki ochrony osobistej
AkzoNobel Automotive & Aerospace Coatings zaleca stosowanie masek zasilanych czystym powietrzem.

Przeczytać wszystkie informacje zawarte w Dokumentacji Technicznej

Opis

Uniwersalna, dwukomponentowa szpachlówka poliestrowa przeznaczona do wypełniania nierówności powierzchni i wgłębień na karoserii pojazdu. Odpowiednia do podłoży wykonanych ze stali, stali ocynkowanej i aluminium. Łatwa w aplikacji i szlifowaniu.

Produkt i dodatki

Produkt	Bodyfiller Universal				
Utwardzacz	BPO Paste				
Skład chemiczny	Bodyfiller Universal – Żywice poliestrowe BPO Paste – Nadtlenek organiczny				
Zastosowanie	Podłoża Stal Stal ocynkowana Aluminium Laminaty Poliestrowe Uwaga: W celu zachowania maksymalnej odporności korozyjnej przed aplikacją Bodyfiller Universal należy nałożyć jedną warstwę Lesonal 2K Epoxy Primer. <u>Nie nakładać na 1K Etch Primer lub podobne produkty.</u>				
Przygotowanie podłoża	Przed rozpoczęciem procesu szlifowania dokładnie umyć powierzchnię przy pomocy Lesonal Degreaser. Podłoże dokładnie odtłuścić i zmatować papierem P80 na sucho. Usunąć kurz i ponownie odtłuścić.				
Proporcje mieszania (wagowo)	100 części – Bodyfiller Universal 2 części – BPO Paste				
Trwałość	Po zmieszaniu użyć w ciągu 3 - 4 min. w 20°C.				
Czyszczenie sprzętu	Użyć Multi Thinnera lub rozcieńczalnika nitrocelulozowego.				
Czasy schnięcia	Gotowy do szlifowania <table><tr><td>w 20° C</td><td>w 40° C</td></tr><tr><td>20 min.</td><td>10 min.</td></tr></table> Należy unikać przekraczania temperatury suszenia 70°C.	w 20° C	w 40° C	20 min.	10 min.
w 20° C	w 40° C				
20 min.	10 min.				

Zalecane gradacje papieru ściernego	Metoda	Wstępne szlifowanie	Końcowe szlifowanie
	Na sucho, ręcznie lub mechanicznie	P180	P280
Pokrywalny przez	Lesonal 1K Primer Filler (aerazol) Lesonal 2K HS Primer Filler Lesonal 2K Filler 540 (aerazol) Lesonal 2K High Build Filler Lesonal 2K Epoxy Primer Lesonal 1K Etch Primer (aerazol)		
Kolor	Beżowy		
Przechowywanie	Bodyfiller Universal – 1 rok BPO Paste – 1 rok		
LZO	2004/42/II B(b)(250)116 Limit według wymagań UE (kategoria produktu: IIB.b) w postaci gotowej do użycia to maks. 250 g/l LZO. Zawartość LZO dla tego produktu gotowego do użycia wynosi maks. 116 g/l.		

AkzoNobel Car Refinishes Polska Sp. z o.o.
The Park Warsaw Budynek B1
ul. Krakowiaków 48; 02-255 Warszawa

TYLKO DO UŻYTKU PROFESJONALNEGO

WAŻNA UWAGA Informacje zawarte w niniejszej karcie charakterystyki nie są wyczerpujące na temat produktu, są zaś oparte na obecnym stanie naszej wiedzy oraz bieżących przepisach: każda osoba stosująca produkt do innych celów niż zalecane w karcie informacji technicznej, bez uprzedniego uzyskania naszej pisemnej zgody na jego inne niż zalecane użytkowanie stosuje go na własną odpowiedzialność i ryzyko. Użytkownik we wszystkich przypadkach jest odpowiedzialny za spełnienie wszystkich czynności, związanych z przestrzeganiem obowiązujących przepisów i postanowień. Należy zawsze przeczytać Kartę Charakterystyki i Kartę Informacji Technicznej dla danego produktu, jeśli taka jest dostępna. Niniejsze dane są zebrane i opracowane na podstawie stanu najlepszej naszej wiedzy (w tej Karcie lub innym dokumencie), ale nie stanowią one gwarancji właściwości produktu, ani specyfikacji jakościowej i nie mogą być podstawą do reklamacji. A zatem wykorzystanie podanych informacji, jak i stosowanie produktu nie jest kontrolowane przez producenta chyba, że istnieją pisemne umowy. W przeciwnym razie producent nie bierze na siebie jakiegokolwiek odpowiedzialności za stan produktu, jego stratę lub zniszczenie podczas jego użytkowania. Wszystkie produkty i specyfikacje techniczne są dostarczane zgodnie z zawartymi umowami i warunkami sprzedaży. Odbiorca zawsze powinien żądać kopii umowy i przejrzeć ją bardzo dokładnie. Informacje zawarte w Karcie Charakterystyki mogą podlegać modyfikacji w świetle zmian w przepisach, stanie wiedzy, doświadczeniu i ciągłej polityki rozwoju.

Osoba stosująca produkt jest zobowiązana do wcześniejszego zweryfikowania tej Karty przed jego stosowaniem.

Wspomniane marki produktów w tej Karcie są znakami towarowymi zarejestrowanymi na rzecz AkzoNobel.

Siedziba firmy

AkzoNobel Car Refinishes B.V., PO Box 3 2170 BA Sassenheim, The Netherlands.

www.lesonal.com

www.lesonal.pl

